



# HEY'DI HURTIGSTØP

Hurtigherdende støpemasse for gulv.

## Beskrivelse

Hey'di Hurtigstøp er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende tørrbetong som benyttes både inne og ute. Hey'di Hurtigstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm, og benyttes der etterfølgende arbeider skal utføres fortløpende.

## Bruksområder

Hey'di Hurtigstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m. enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget. Hey'di Hurtigstøp lagt på isolasjon eller annet ikke bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

## Forarbeid - Underlag

På puss og betong kan Hey'di Hurtigstøp legges ut som tynn påstøp, mellom 2 og 4 cm, og skal ha fast kontakt til underlaget. Dette sikres med en gysing(slemming) av underlaget bestående av Hey'di Hurtigstøp blandet med Hey'di KZ og vann i forholdet 1:1. Påstøp foretas vått i vått i gysingen.

## Utblanding

Utblanding foretas med tvangsblender, mindre mengder med kraftig elektrisk blandedrill. Benytt 1,7-2 liter vann til 25 kilo Hey'di Hurtigstøp. Bland grundig til jordfuktig konsistens. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

## Bruksmåte

Hey'di Hurtigstøp legges ut som vanlig påstøp ved hjelp av lurer og brett, og kan bearbeides i 45-60 min. Sørg for å komprimere massen godt. Filsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann.

## Tørketid (ved +20 °C, 50 %RF)

Beskytt utlagt masse mot for rask uttørring med f.eks. plastfolie. Dører og vinduer holdes igjen, for å unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Utlagt Hey'di Hurtigstøp kan tas i bruk eller flislegges etter 3-4 timer. Skal overflaten påstrykes membran må massen tørke i minimum 6 timer.

## Forbruk

25 kilo Hey'di Hurtigstøp gir ca. 12 liter masse.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

## Pakning

25 kilo sekk.



## TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: .....	1,7-2 l/25 kg
Materialforbruk: .....	2,1 kg/l
Største kornstørrelse: .....	3 mm
Utleggningstykkelse: .....	20-80 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: .....	> 35 MPa
Bøyestrekfasthet, 28 døgn: .....	> 5 MPa
Fritt svinn, 28 døgn: .....	< 0,05 %
Brukstid: .....	45-60 min.
Gangbar: .....	2-3 timer
Flislegging: .....	3-4 timer
Beleggbar: .....	6 timer

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr: .....	147
GTIN: .....	7054150001472
Nobnummer: .....	23587355

## Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 04.02.13



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.