

Aaltvedt Betong AS

2418200 Støttemur

Blokker av betong

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Støttemur av betong i ulike størrelser til offentlig og/eller privat bruk. Se www.aaltvedt.no for katalog, produktdatablader og monteringsanvisninger samt teknisk informasjon som krav og klassifiseringer.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Normalt tørrestables blokkene uten bruk av mørtel eller lim. Muren kan demonteres og settes opp igjen. Kalkutslag kan forekomme og er uten betydning for kvaliteten. Den slites normalt bort over tid. Kalk er en naturlig del av betongen som kommer til overflaten i form av et hvitt slør.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Dersom anvisningene for drift og vedlikehold følges, kan murens levetid være mange tiår.

Garanti og vilkår

Se kjøpsloven og Salg- og leveringsbetingelser for Aaltvedt Betong.

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

Se rengjøring og rengjøringsmetoder.

Øvrige opplysninger

4. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser

Økotoksitet

Produkter av herdet betong har ingen kjent negativ innvirkning på miljø eller innemiljø.

Tropiske tresorter oppført på Regnskoqfondets liste

Ingen

Blokker av betong

5. HMS-REFERANSER

Produkter av herdet betong innebærer ikke helsefare under vanlig bruk. Fersk og fuktig betong er imidlertid sterkt alkalisk og kan forårsake irritasjon/sårdannelse, allergi og vil i verste fall kunne gi etseskader og allergi ved langvarig hudkontakt.

Ved arbeid som medfører kontakt med fuktige betongprodukter brukes vanntette arbeidshansker, vanntette bukser og gummistøvler. Bruk vernebriller under støvgenererende arbeid. Bruk støvmaske (P3-filter) under sliping/skjæring eller annet støvgenererende arbeid.

Se også HMS-fakta om sikkerhet ved bruk av produktet der det også fremkommer henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Betong uten armering

Avfallshåndtering: Deponering.

Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet.

Kode for avfallsbehandling:

EAL kode 17 01 01

Avfallstoffnr: 16 11

7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Aaltvedt Betong AS

Adresse Havnevegen 50

Postnr. og poststed 3739 Skien

Telefon 35 91 50 00

Telefaks 35 91 50 01

E-post post@aaltvedt.no

Internett www.aaltvedt.no

Informasjonen gjelder for følgende moduler i nobb: 25954942, 41887819, 41887823, 41887838, 4187842