

Erstatter: 20.06.2008

Dato: 2012-03-14

Malerfug 3914

Malerfug er en akrylbasert fugemasse spesielt egnet til sparkling og tetting i byggsammenheng før overmaling. Kan overmales etter 5-10 min med de fleste malingstyper. Godt egnet som fingersparkel.

- Inne
- Overmalbar etter 5-10 min
- Fester til de fleste materialer som puss, betong, tre, gips og platematerialer
- Malerens beste venn
- Inneholder ikke løsemidler, ftalater eller APEO

TEKNISK DATA

Produkttype:	Akryl dispersjon
Konsistens:	Tiksotrop pasta
Emballasje:	300 ml og 600 ml
Farge:	Hvit
Løsemiddel:	Vann
Tørrestoff:	80 %
Densitet:	Ca 1540 kg/m ³
Bevegelsesopptak:	12,5 % totalt
Bearbeidingsstid:	0-10 min.
Skinnherding:	Ca 10 min
Herdetid:	1-7 døgn, avhengig av dybde, bredde, temperatur og luftfuktighet
Temp.bestandighet:	-30 °C - +70° C
Arbeidstemp.:	+10 °C - +40 °C
Oppbevaring:	Minst 24 mndr. i uåpnet emballasje ved romtemperatur. Tåler ikke frost.

FORBEHANDLING

For best mulig resultat skal underlaget være rent, tørt og fritt for støv og løse partikler.

PÅFØRING

Skjær av plastspissen i 45° vinkel, noe smalere enn fugens bredde. Skru av spissen og skjær av patronspissen. Benytt egent fugepistol ved påføring. Jevn fugen med en fuktet fugepinne, sparkel eller pensel fuktet i vann. Matte og høypigmenterte malinger kan krakelere når malingen legges på i tykke lag, for eksempel i overgangen tak/vegg.

BEGRENSNING

Ingen eller begrenset feste til PE, PP, teflon og andre fete plaster samt bitumen.

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: Ingen

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon.



RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Fugemasse på huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres med en fuktig klut og Casco Limvask ved behov, før det har herdet. Herdet fugemasse fjernes mekanisk.

SUPPLERENDE PRODUKTER

Casco skjeletpistol 6172 eller Casco ProGun P160.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no