

PRODUKTDATABLAD

Casco® Cascol WoodFiller

Vannbasert trefiller

PRODUKTBEKRIVELSE

For fylling og reparasjon av sprekker og hull i tre. Kan slipes og males.

BRUKSOMRÅDER

Utviklet for å utbedre småskader på treverk f.eks. hull og sprekker.

PRODUKTEGENSKAPER

- Innendørs bruk
- Kort tørketid
- Har god fyllevne
- Har glatt finish
- Inneholder ikke løsemiddel
- Luktsvak

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Polymerdispersjon
Forpakning	40 ml tube
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato.
Lagringsforhold	Må ikke utsettes for temperaturer under +10°C eller over +30°C.
Utseende/farge	Natur, Eik og Teak
Tetthet	Ca. 1200 kg/m ³

TEKNISK INFORMASJON

Brukstemperatur	+10°C - +25°C.
Herdetid	Ca. 1 time Ikke påfør mer pasta enn det som kan brukes innen 5 minutter.
Ventetid / Topplag	Ca. 2 timer

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

Overflater skal være rene og tørre. Mattsliping av overflaten med fint sandpapir påvirker vedheft gunstig.

Fyll hull og sprekker med noe overskudd, da produktet vil krympe noe under tørking.

Dype hull og sprekker må fylles flere omganger, La Casco® Cascol WoodFiller tørke mellom hver omgang.

Tykkelser opp til 3 mm kan normalt slipes etter 30 minutter til 1 time (30 min ved 50 % relativ fuktighet).

For tykkere reparasjoner anbefales det å fylle ut i flere lag.

Etter sliping og rengjøring kan overflaten males, lakkres og beises som tre. Ved beising anbefales det å gjøre en forhåndstest på et separat trestykke.

Produktet har begrenset motstand mot fuktighet.

UTSTYR

Vanlig sparkel, malerkniv eller lignende verktøy.

RENGJØRING AV VERKTØY

Ved arbeid med lim må renslighet overholdes. Arbeid derfor alltid nøye og systematisk for å unngå unødvendig søl.

For å fjerne trefiller fra huden, bruk såpe og vann før limet har tørket.

Uherdet trefiller fjernes fra utstyr og verktøy med vann.

Herdet trefiller må fjernes mekanisk.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Skal ikke tømmes i avløp.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1

2013 Skjetten

Postboks 71, 2026 Skjetten

Tlf.: +47 67 06 79 00

E-post: kundeservice@no.sika.com

www.sika.no

Produktdatablad

Casco® Cascol WoodFiller

Februar 2023, Versjon 03.01

020813020010000020

CascoCascolWoodFiller-no-NOCASCO-(02-2023)-3-1.pdf