

## Casco HusFix 3676

Casco HusFix er en vannfast lettsparkel som ikke krymper eller sprekker. Ute og inne. Velegnet for reparasjon av mur etc. Veggsparkling i våte og tørre rom. Fester til rene flater av betong, lettbetong, murpuss, gipsplater, sponplater, PVC etc. 90 % lettere enn skjøtemasse. Egner seg til helparkling av vegger m/glassfiberstrie e.l. Kan bygges opp i tykke lag. Kan brukes som lim til keramiske fliser og klinkerfliser utendørs.

- Til innen- og utendørs bruk
- Enkel å påføre
- Krymper eller sprekker ikke
- Reparasjon og helparkling
- Overmalbar.
- Kan bygges i tykke sjikt.

### TEKNISK DATA

Basis:	Sementbasert pulversparkel med plastfiller
Emballasje:	0,75 kg, 2,5 kg og 10 kg
Farge:	Lys grå
Konsistens:	Lettblandet pulver
Egenvekt:	Ca 1000 kg/m <sup>3</sup>
Blandingsforhold:	Etter behov
Tørketid:	Ca 2 timer i tynne sjikt. Ca 12 timer i tykke sjikt. (+23° C/50 % RF). Avhengig av sjikthykkelse, temperatur og luftfuktighet.
Påføringstemp.:	Min +12°C. Best mellom +15°C og +20°C
Verktøy:	Bredsparkel og stålsparkel
Oppbevaring:	Min 12 mndr. Oppbevares frostfritt og utilgjengelig for barn.

### BRUKSANVISNING

Blanding:  
Bland 4 volumdeler pulver + 1 del vann. Justering kan skje etter arbeidssituasjonen.

### UNDERLAG

Underlaget må være støvfritt og rent.

### PÅFØRING

Casco HusFix kan sparkles i meget tykke sjikt der det behøves. Ingen risk for krymping. Slipning kan gjøres så snart sparkelen inntar en lys grå farge. Lettslipt også etter 1 døgn eller mer. Helparkling av vegg: Bland HusFix i rullevillig konsistens. Rull et tynt lag på veggen. Dra overflødig masse av med stålsparkel. Brukes HusFix som veggsparkel under papirtapeter limt med tapetklister må det grunnes med Nordsjø Heftgrunn V, p.g.a. fare for misfarging.

## BEGRENSNINGER

Ved bruk på brannmur og rundt piperør kan produktet avgi røk og lukt ved oppvarming.

Maling på HusFix.

Ved maling av flater sparklet med Casco HusFix 3676 skal latexmaling eller alkalibestandig betongmaling av type uretanalkyd eller akrylharts brukes. Lakkmalning av alkydtype eller oljemaling er ikke brukbare p.g.a. alkaliefølsomhet. Sementprodukter er "ferskvare", og ved lagring av åpne sekker vil produktet tørke senere.

## RENGJØRING

Vann umiddelbart etter bruk.

## HELSE OG MILJØ

Helsefare:	Etsende
Brannfare:	Ingen

For mer informasjon se Sikkerhetsdatablad.

## FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)