

Erstatter: 2011-06-17

Dato: 2012-03-22

Fix-In 3888

Vanntynnet monteringslim med bra våthugg. Brukes til liming av sugende materialer som f eks panel, terskler, listverk, ornamenter, MDF, gips- og sponplater, isoleringsmaterialer og lister av Polystyrenskum osv. på underlag som tre, trefiber, puss, betong og lignende. Kan kun benyttes inne og minst en av flatene skal være sugende

- Kun innendørs bruk
- Minst en av flatene skal være sugende
- Prisgunstig alternativ
- Smidig konsistens
- Lett å påføre
- Bra våthugg

TEKNISK DATA

Produkttype:	Akrylat dispersjon
Farge:	Hvit
Emballasje:	300 ml
Løsemiddel:	Vann fordamper ved herding
Tørrstoff:	78 %
Viskositet:	Smidig pasta
Densitet:	1,62 g/cm ³
Skinndannelse:	Ca. 5-10 min. ved normal arbeidstemperatur
Herdetid:	3 døgn ved + 20°C. Herdetiden vil forlenges ved lavere temperatur
Arbeidstemp.:	+15 °C - +40° C
Temp.bestandighet:	-15°C - +70°C
Forbruk:	Ca 10 lpm ved 6 mm limstreng
Oppbevaring:	Minst 12 mndr. i uåpnet emballasje ved romtemperatur.

FORBEHANDLING

Flatene skal være rene, tørre og fri for fett, olje, støv og løse partikler.

PÅFØRING

Påføres med fugepistol av god kvalitet som f eks Casco Pro Gun P 160 fugepistol Påfør limet punktvis eller limstrenger vertikalt med maks. 20 cm mellomrom. Trykk materialet godt til underlaget. OBS! En av flatene skal være sugende.

BEGRENSNING

Kun til innvendig bruk. En av flatene skal være sugende. Skal ikke benyttes til liming der limfilmen kan utsettes for fuktighet. Begrenset feste på f eks PE, PP og andre fete plasttyper, Teflon, Voks, Neopren og Bitumen. Vi anbefaler alltid en pre-test for å sikre at limet har god vedheft til materialene.

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: Ingen

Oppbevares utilgjengelig for barn.

For mer informasjon, se Sikkerhetsdatablad.

RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Lim på huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres med en tørr klut og Casco Limvask ved behov, før det har herdet. Herdet lim fjernes mekanisk.

SUPPLERENDE PRODUKTER

Casco ProGun P160

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
12026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no