



## webertec 822 Smøremembran

- Vanntett membran
- Teknisk Godkjenning TG 2066
- Klar til bruk

### Beskrivelse

webertec 822 er en vanntett, fleksibel smøremembran. Produktet leveres ferdig blandet og finnes i fargen grå. webertec 822 har god sprekkeoverbyggende og deformasjonsopptakende evne. webertec 822 brukes som tettsjikt på innvendige gulv og veggkonstruksjoner i våtrom og skal belegges med keramiske fliser eller naturstein, i såvel private som offentlige rom.

### Bruksområde

webertec 822 brukes som tettsjikt på innvendige gulv og veggkonstruksjoner i våtrom.

### Underlag

Underlaget kan være betong, sparkel, puss, gipsplater, eller tilsvarende keramikk. Det skal være fast, bærekraftig, formstabil og fritt for støv, smuss, olje, fett, løse deler.

### Forbehandling

Underlaget primes med webertec 1 primer og fuktsperre for å oppnå tilfredstillende Sd-verdi for yttervegger og vegger mot kaldt klima. Sugende underlag kan primes med weberfloor 4716/weberprim 801. Ikke sugende underlag kan primes med weberprim 803.

### Blanding

webertec 822 er ferdig blandet.

### Utførelse

Når primeren har tørket, forsegles detaljer som hjørner, vinkler, plateskjøter, rørgjennomføringer og tilslutninger ved gulvavløp med webertec 822 og relevant tilbehør. For å sikre tilstrekkelig tykkelse bør det minimum påføres to strøk med webertec 822. Mellom strøkene skal det være en tørketid på ca. 3-10 timer. Under herdetiden bør membransjiktene beskyttes mot fukt og mekanisk belastning. Flislegging kan utføres etter 24 timer. For fullstendig beskrivelse: se monteringsveiledningen under brosjyrer.

### Vær oppmerksom på

### Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

### Produktspesifikasjon

Materialforbruk	Ca. 1,8 kg pr. m <sup>2</sup> for 1mm tykt lag i tørr film
Anbefalt sjikttykkelse	Ca 1 mm på vegg, ca 1,5 mm på gulv. Minst 2 strøk
Påføringstemperatur	Minst +10°C
Herdetid før belegging	ca 24 timer
Sammensetning	Plastdispersion
Vanntetthet	Klasse VTv. Klasse VTg
Densitet	1,6 kg/dm <sup>3</sup>
Farge	Grå
Lagring	12 måneder ved tørre og kjølige forhold uåpnet forpakning. Må ikke utsettes for frost.