

Hemmiljö

Offentlig miljö



Skötsel- och underhållsinstruktion

för golv i behandlade med Osmo Hårdvaxolja 3062/3065/3032/3011 Originallet eller 3262/3232 Rapid

Följ denna instruktion och den hårdvaxoljade ytan förblir hållbar, vacker och lätt att sköta!

Allmänt

I hall bör en bra entrématta finnas för att samla upp så mycket hård och våt smuts som möjligt.

Arbeta alltid sparsamt med vatten då träytor kan ta skada, gäller särskilt sk. lamellgolv.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att behandling med Osmo 3029 Underhållsvax inte är tillräcklig, krävs **Underhåll** eller **Periodiskt underhåll**.

Regelbunden rengöring

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja är enkla att städa.

Lös smuts dammsugs eller torrrengöras bort regelbundet.

Fukttorkning *produktbild 1*

Fukttorkning görs enkelt vid behov med Osmo 8016 Rengöringsmedel. Dosering 1 kapsyl/ca. 10 ml produkt till 1 liter ljummet vatten. Använd lätt fuktad mikrofibermopp. Ytan ska vara torr efter 1-2 minuter.

Uppfräschning *produktbilder 2, 4*

Osmo 3029 Underhållsvax används efter fukttorkning för att vid behov på ett enkelt sätt fräscha upp den hårdvaxoljade ytan - 2 teskedar räcker till ca 1 m², 0,5 liter till 35-50 m². Burken skakas och medlet appliceras mycket tunt på den rena, torra ytan med en mikrofibermopp eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

Borttagning av besvärliga fläckar *produktbilder 2, 4, 5*

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på en vit skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri trasa. Vänta några minuter, fläcken gnuggas och den upplösta smutsen torkas bort. För enklare rengöring och underhåll finns Osmo 3029 Underhållsvax även som spray.

Punktrenovering - skador/repor *produktbilder 2, 4, 5, 7*

Har ytan fått mindre skador/repor räcker det oftast med rengöring och en tunn applicering av ny hårdvaxolja. Är det inte tillräckligt, gör följande:

- a. Slipa bort skador/repor med finare sandpapper korn 150.
Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. .
- b. Återbehandla den slipade ytan med Osmo Hårdvaxolja eller pigmenterad Osmoprodukt av den typ som användes vid grundbehandlingen. Applicera ett tunt lager med vit skurnylon, Osmo Pensel eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- c. Låt torka ca. 12 timmar (3062/3065/3032/3011), 4-6 timmar (3262/3232) alt. ca. 24 timmar (pigmenterad produkt).
- d. Upplevs ytan som torr eller har den pigmenterats, applicera ett tunt lager hårdvaxolja enligt b-c.
- e. Vid behov utför en **Uppfräschning** med Osmo 3029 Underhållsvax över hela ytan.

Underhåll produktbilder 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11

- Lös smuts dammsugs eller torr mopps bort.
- Rengör ytan grundligt för hand med röd Doodlebug alt. med Osmo Golvmaskin och röd rondell, använd Osmo 8016 Rengöringsmedel blandat med vatten doserat beroende på smutsighetsgrad. Se förpackning. Fukttorka golvet med rent vatten så att **inget rengöringsmedel** eller smuts finns kvar. Arbeta alltid sparsamt med vatten på trä.
- Låt ytan torka **minst 30 min** innan fortsatt arbete påbörjas. **Ytan måste vara helt torr.**
- När ytan är helt torr appliceras Osmo Underhållsolja. Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Det är viktigt att ytan är **helt ren** före applicering av Osmo Underhållsolja, då rester av Osmo 3029 Underhållsvax kan ge ett mjölkigt utseende.
- Applicera Osmo Underhållsolja mycket tunt i fiberriktning med Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiberrroller alt. Osmo golvmaskin med vit rondell.
- Eftertorka/jämna ut överskott med Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- Låt torka 3-4 timmar, se till för god ventilation. Torktiden gäller i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Periodiskt underhåll produktbilder 4, 6, 8, 9, 10, 11

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att Underhåll inte längre räcker, utförs ett Periodiskt Underhåll. Är den skadade ytan pigmenterad, måste skadan punktrensas innan slutbehandling.

Inled alltid ett periodiskt underhåll med att utföra punkt a-c under Underhåll enligt ovan.

- Applicera ett mycket tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen med Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiberroller. Ev. stänk och överskott vid kanter och hörn avtorkas med Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- Låt torka ca. 12 timmar (3062/3065/3032/3011) alt. 4-6 timmar (3262/3232) innan ytan tas i bruk.



1
Osmo 8016
Rengöringsmedel



2
Osmo 3029
Underhållsvax



3
Osmo Underhållsolja



4
Osmo Easy Pad



5
Vit skurnylon



6
Rondeller



7
Osmo Pensel



8
Röd/vit Doodlebug



9
Osmo Penselborste



10
Osmo Mikrofiberroller



11
Osmo Golvmaskin

Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com



7 330088 103359

