



## NOBB HOVEDGRUPPE: 0512 Listverk eik og annet løvtre OSP

### 1. PRODUKTBSKRIVELSE

Innvendig listverk/utføring av eik og annet løvtre tre er spesifisert i NS3187 som fastsetter de vanligste profiler, mål og kvalitetskrav.

Det finnes også ulike varianter av profiler som ikke angis i denne standarden.

For øvrig benyttes også NS 3180 *generelle krav til høvellast* som relevant standard for listverk.

Listverk/panel av osp leveres ubehandlet, med toppdel av osp, og bunndel av annet lyst treslag som bjørk

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Før montering**

Listverk vil naturlig ha radiell og tangentiell krymping og svelling i takt med luftfuktigheten, og det er viktig at det får tid til å stabilisere seg, da fuktigheten i norske boliger varierer med årstidene.

Akklimatisering må foregå liggende inne, plant, for å unngå at bordene kuver og vrir seg, og ikke krymper og sveller mer enn naturlig.

Emballasjen bør åpnes, og listverket bør akklimatisering i minst 5-7 døgn.

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Osp listverk og panel rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut.

Flekkfjerning utføres med godt oppvridd klut med mildt rengjøringsmiddel. Unngå kjemikalier som inneholder salmiakk eller sterke alkalier og syrer.

#### **Ettersyn/kontroll**

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper, misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Oljede overflater bør kontrolleres hvert halvår, når overflaten virker tørr bør den etterbehandles med olje slik at overflaten mettes.

#### **Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Osp listverk, panel eller bord fra Combiwood Barkevik er ubehandlet, og vedlikeholdsintervall/overflatebehandling må vurderes i hvert enkelt tilfelle og avhenger av slitasje og bruk.

Fargehandlere og byggevareforretninger vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til vedlikehold og etterbehandling. Det understrekes at tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som luftfuktighet, temperatur og sollys. Det kan derfor ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten. Skulle overnevnte endringer skje anses ikke dette som mangel ved produktet.

**NOBB HOVEDGRUPPE: 0512 Listverk eik og annet løvtre  
OSP****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

20 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Vridning kan forekomme, riktig festemateriell er viktig.

**Fuktbestandighet**

Dette produktet er ømfintlig ovenfor langvarig fukt.

**4. MILJØPÅVIRKNING /HMS-REFERANSER****Avfallshåndtering, i henhold til NS 9431**

Forbrenning og energiutnyttelse

**Opprinnelse- Næring**

Bygg og anlegg

**Kode for avfallsbehandling**

1141 ubehandlet treverk

**Kommentarer**

Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper.

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20% over lenger tid kan det utvikles muggsopp på overflaten. Misfarging indikerer dette.

**Øvrige opplysninger**

Produktet består av fornybare ressurser.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**HMS-referanser**

SE HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**5. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør:</b>	Combiwood Barkevik AS
<b>Organisasjonsnummer:</b>	NO 933 667 901 MVA
<b>Postadresse:</b>	Sønsebergveien 2
<b>Postnummer og sted:</b>	3295 Helgeroa
<b>Telefon:</b>	33189290
<b>Epost:</b>	post@combiwood.no
<b>Internettadresse:</b>	<a href="http://www.barkevik.no">www.barkevik.no</a>