

HEY'DI PRODUKTDATABLAD



HEY'DI BYGGSPARKEL TURBO

Sementbasert, spenningsfri, hurtigherdende sparkel til innendørs bruk. Benyttes til bygging av fall, sårreparasjon og generell finsparkling.

Beskrivelse

Hey'di Byggsparkel Turbo er en sementbasert, spenningsfri, hurtigherdende sparkel til innendørs bruk. Benyttes til bygging av fall, sårreparasjon og generell finsparkling. Legges ut i lagtykkelser fra 0-50 mm. Hey'di Byggsparkel Turbo er støvredusert.

Bruksområder

Hey'di Byggsparkel Turbo benyttes på underlag av betong, puss, fliser, sponplater m.m. før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Ved bruk på fuktutsatte steder skal sparkelen beskyttes med smøremembran og fliser eller gulvbelegg.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss bør primes med Hey'di Spesialprimer i forholdet 1 del Spesialprimer til 3 deler vann, eller Hey'di KZ i samme forhold, på sponplater benyttes uførtynnet primer. Glatte, ikke sugende underlag primes med Hey'di Heft - forbruk ca. 1,5 kilo pr. m², eller Hey'di Pro Primer Xtra - forbruk ca. 150 gr. pr. m².

Utblanding

Hell først rent vann i blandekaret, 1,8-2 liter vann til 10 kilo Hey'di Byggsparkel Turbo. Utblanding foretas med drill med blandevisp, blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. Brukstid utblandet masse er 15-20 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte

Hey'di Byggsparkel Turbo påføres med sparkel eller brett. Kan påføres i tykke lag uten at massen siger eller sprekker. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +10 °C) - Overdekking

Hey'di Byggsparkel Turbo kan belastes med lett gangtrafikk etter 45-60 minutter, og kan belegges etter ca. 2 timer.

Forbruk

1,5 kilo Hey'di Byggsparkel Turbo pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Pakning

10 kilo spann.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: 1,8-2 l/10 kg
Materialforbruk: 1,5 kg/l
Utleggningstykkel: 0-50 mm
Brukstid: 15-20 min
Gangbar: 45-60 min
Beleggbare: ca. 2 timer

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 2441
GTIN: 7054150024419
Nobnummer: 48778134

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 10.06.15



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.