

## Produktdatablad



### PRODUKTFORDELER

- Nedsetter frysepunktet
- Kloridfri

### PRODUKTBESKRIVELSE

Weber Antifrost er et kloridfritt, frysepunktnedsettende tilsetningsstoff til bruk i fersk betong og murmørtel.

### PRODUKTSPEKIFIKASJON

PR-nummer: 85551

#### EGENSKAPER

Tørrstoffinnhold	Ca. 40%
Densitet	1315 kg/m <sup>3</sup>
Viskositet	Som vann
Kjemiske egenskaper	Kloridinnhold: < 0,1%
Kjemiske egenskaper	pH: 8,5 - 9,5
Farge	Klar til svakt blakket, væske

### BRUKSOMRÅDE

Weber Antifrost kan brukes i betong og murmørtel med bindemiddel av sement, mursement og kalk/sement. Kan brukes ved arbeider ned til -15°C.

Weber Antifrost inneholder ingen skadelige salter, og medfører derfor ikke korrosjon på bindere og armering.

### LAGRING

Weber Antifrost har frysepunkt lavere enn -18°C. Ved langvarig lagring ved lav temperatur kan man få noe krystallisering (bunnfall). Dette løser seg uten problemer når temperaturen kommer over 0°C. Om mulig, rist eller omrør produktet.

Lagringstid: Minimum 2 år i lukket emballasje.

### BLANDING

For temp. ned til -5°C: 7 liter pr. 100 liter vann

For temp. ned til -10°C: 14 liter pr. 100 liter vann

For temp. ned til -15°C: 21 liter pr. 100 liter vann

For vintermuring anbefaler vi klimabeskyttende tiltak i henhold til NS 3420.

### UTFØRELSE

Weber Antifrost tilsettes blandevannet. Mengde tilsetning er avhengig av temperaturen – se blandetabell. Det anbefales bruk av varmt blandevann (maks. 40°C) for å oppnå en temperatur på 15-20°C i ferdigblandet mørtel.

Vær oppmerksom på risiko for saltutslag ved rask oppvarming ved bruk av Weber Antifrost til teglmuring. Dette vil kun være estetisk, og vil forsvinne ved naturlig værpåkjønning.

## **VÆR OPPMERKSOM PÅ**

Ved bruk av Weber Antifrost er det økt fare for saltutslag.  
Weber Antifrost skal ikke benyttes i mørtel til pussarbeider.

## **PRAKTISKE RÅD**

Har man først brukt Weber Antifrost ved muring, bør den benyttes på hele fasaden bl.a. for å unngå fargeforskjeller i fugene.  
Se også vår veiledning med tips og råd om vintermuring på [www.weber-norge.no/moertel-fasade/produkter-loesninger/veiledninger/vintermuring-raad-og-tips.html](http://www.weber-norge.no/moertel-fasade/produkter-loesninger/veiledninger/vintermuring-raad-og-tips.html).

## **SIKKERHETSTILTAK**

Weber Antifrost inneholder ingen helseskadelige stoffer.  
For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

## **ANSVAR**

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS  
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo  
Tel. 04455  
[info@weber-norge.no](mailto:info@weber-norge.no)  
[www.weber-norge.no](http://www.weber-norge.no)

