



Robust Gulv&Vegg

Hurtigherdende, spenningsfri universal reparasjons- og sparkelmasse. Egner seg godt til fallbygging, reparasjoner, muring, pussing. Benyttes på gulv, vegg, inne og ute.

Beskrivelse

Hurtigherdende, spenningsfri universal reparasjons- og sparkelmasse. Egner seg godt til fallbygging, reparasjoner, muring, pussing. Benyttes på gulv og vegg på alle faste underlag. Kan legges i tykkelser fra 5-30 mm i en operasjon. Flere lag kan legges fortløpende når mørtelen har satt seg. Kan belegges med flis etter 4 timer. Benyttes også til liming av mineralske bygningsplater og membran/våtromsplater.

Forarbeid

Underlaget skal være rent og fritt for støv, sementhud, slam, fett, olje og andre løse partikler og forurensninger som kan redusere heften. Sugende underlag må forvannes eller primes. Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong, puss, sponplater (ikke vannfast) og gips-baserte plater primes med Robust Primer - Sugende. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 30 min. Unngå at det dannes damper.

Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis, eller andre glatte underlag primes med Robust™ Primer - Ikke sugende. Glatte flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 1 time. Unngå at det dannes damper.

Bruksmåte

Små mengder kan blandes for hånd, større mengder med kraftig drill. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blandebeholder og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter arbeidets art. Vannforbruk ca. 5 liter til 20 kg sekk. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Brukstil utblandet masse er ca. 30 min. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Robust Gulv&Vegg påføres med murskje, kost eller brett, og kan legges ut både i tynne og tykke sjikt, fra 5-30 mm i en operasjon. For bedre heft til underlaget kan man raskt dra over et tynnere første-sjikt før neste lag legges umiddelbart etter dette. Massen påføres vått i vått ved påføring av flere sjikt. Det må forvannes mellom hver påføring når underlaget har herdet. Sluttbehandling foretas med filsebrett eller kost når mørtelen har satt seg. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. I varmt vær er det en fordel å ettervanne mørtelen når den har herdet. Brukstil utblandet masse er ca. 30 min. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Ca. 1,4 kg/mm/m².

Tørketid +20°C og 50% RF

Robust™ Gulv&Vegg kan flislegges med Robust™ Flislim etter ca. 4 timer. Naturstein som er følsom for fuktighet må ikke legges før mørtelen er helt tørr. Fersk mørtel må ikke utsettes for temperatur under +5°C. Ved sterk varme bør muren holdes fuktig de første dagene. Lav temperaturs, høy luftfuktighet og tykke sjikt forsinkes herdeprosessen. Høye temperaturer gjør herdetiden kortere. Ikke utfør arbeidet i luft- og overflate- temperaturer på under +5°C.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Forbruk:	1,4kg/mm/m ²
Vanntilsetning:	ca. 5 liter pr. 20 kg sekk
Lagtykkelse:	ca. 5-30 mm pr. lag
Brukstil:	ca. 30 min.
Tørketid:	ca. 2-3 timer
Belegges:	Flis: ca. 4 timer
Største kornstørrelse:	ca. 1,2mm
Trykkstyrke:	>6 N/mm ²

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
5kg pose. 208 pr. pall.

Vare nr.

5kg	210
20kg	212

Nobb nr.

5kg	52888621
20kg	52888636

Gtin:

5kg	7090040902108
20kg	7090040902122

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irriterende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019