



Erstatter: 2001-07-04

Dato: 2012-06-05

Glutolin Spesial 3435

Metylcelluloseklister/PVAC for tykkere og strukturerte papirtapeter samt vinyltapeter med papirbakside i tørre rom.

- Blandes med vann

TEKNISK DATA

Basis:	Metylcelluloseklister med Polyvinylacetat
Egenvekt:	500 kg/m ³
Emballasje:	200 gram pr pk
Blandingsforhold:	200 gr til 8 ltr vann til normale tapeter
Påføringsverktøy:	Rull, kost eller maskin
Forbruk:	1 ltr ferdig klister til ca 8,5 m ²
Ventetid:	10 min
Monteringstid:	Ca 30 min avhengig av temperatur og luftfuktighet
Ph verdi:	7,5 - 9 (Nøytral)
Rengjøring:	Med vann før limet er herdet.
Oppbevaring:	12mndr. i uåpnet forpakning. Oppbevares frostfritt.

BRUKSANVISNING

Malte flater vaskes med Grovrent og skylles godt. Om nødvendig mattslipes flaten. Blandingsforhold står beskrevet på produktets pakning. Hell i pulveret under omrøring i rent og kaldt vann. Fortsett omrøringen en kort stund. Etter ca. 3 min. omrøres produktet på ny, og klisteret kan nå benyttes.

GRUNNARBEIDET

Fjern løs tapet, ujevnheter sparkles ut, slip og rengjør underlaget. Sterkt sugende underlag forlimes, bland 200 g pulver med 8 liter vann. Dette holder til ca. 70 m². Hvis HusFix er benyttet, må denne grunnes med Nordsjö Heftgrunn V eller lateksmaling av god kvalitet. Grunningen skal slipes.

PÅFØRING / OPPSETTING

Følg tapetleverandørens anvisninger. Påfør klisteret jevnt på tapetens bakside med pensel eller rull. Tapetmaskin kan også brukes. Legg sammen tapeten med limsidene mot hverandre. La den ligge slik ca. 5 minutter. Sett opp tapeten og press ut luften med en tapetbørste.

RENGJØRING

Flekker fjernes omgående med kaldt vann. Følg tapetleverandørens anbefaling.



HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ikke brannfarlig
Helsefare: Ikke merkepliktig

For ytterligere informasjon se
Sikkerhetsdatablad.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



Akzo Nobel Coatings AS
Postadresse:
Postboks 565,
1411 KOLBOTN
Tlf.: +47 66 81 94 00
Fax +47 66 81 94 51
Web: www.casco.no